

## 25 MM XSPEED HF GN 750N / R100



Mikrolöcherfreies und zurückbildendes Wellrohr.

Innen geölt.

Verwendung in Beton und Zement.

Umweltfreund: Halogen Free (halogenfrei) in Übereinstimmung mit EN 50642.

Farbe: Grün – RAL 6037.

---

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Artikelcode:</b>      | ICTAHFV25               |
| <b>xSpeed HF</b>         | 25 mm                   |
| <b>Klassifizierung</b>   | ICTA 34223 - ICTA 33423 |
| <b>Rohrfarbe</b>         | Grün - RAL 6037         |
| <b>Auss. Durchmesser</b> | 25 mm                   |
| <b>Inn. Durchmesser</b>  | 18,2 mm                 |
| <b>Rollen</b>            | 100 m                   |
| <b>Pallet</b>            | 3600 m                  |

Technische Information

## Verwendung

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Außenbenutzung                  | Nein |
| Innenbenutzung                  | Ja   |
| Sichtinstallationen             | Nein |
| Estrich und Beton               | Ja   |
| Wand-Unterputz - Gipskartonwand | Ja   |
| Boden-Unterputz                 | Ja   |
| Zwischendecke - Beweglicher     | Ja   |
| Wand                            |      |
| Fertigbau - Holzplatten         | Ja   |

## Technisches Datenblatt das Rohr

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Stoff                           | Polypropylen                                    |
| Druckfestigkeit                 | 750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel                   |
| Schlagfestigkeit                | 6J (IK08) - Schwer                              |
| Mindeste betriebstemperatur     | -5°C                                            |
| Höchste betriebstemperatur      | +90°C                                           |
| Biegungswiderstand              | Biegsam - Zurückbildend                         |
| Isolationswiderstand            | >100MΩ                                          |
| Standard                        | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262, EN 50642 |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 960°C                                           |

Zertifizierungen



-

\* ÖVE certification also for 33433

## Technisches Datenblatt das Rohr 2

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Stoff           | Polypropylen                  |
| Druckfestigkeit | 750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel |

---

**Technisches Datenblatt das Rohr 2**

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Schlagfestigkeit                | 2J (IK08) - Mittel                              |
| Mindeste betriebstemperatur     | -25°C                                           |
| Höchste betriebstemperatur      | +90°C                                           |
| Biegungswiderstand              | Biegsam - Zurückbildend                         |
| Isolationswiderstand            | >100MΩ                                          |
| Standard                        | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262, EN 50642 |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 960°C                                           |

Zertifizierungen




---

**Eigenschaften das Rohr**

|                                                                    |                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| LS - Low Smoke                                                     | IEC 61034-2                    |
| HF - Halogen Free                                                  | EN 50642, DIN VDE V 0604-2-100 |
| OH - Zero Halogen                                                  | IEC 60754-1; IEC 60754-2       |
| Feuerwiderstand: nicht<br>flammverbreitendes                       | EN 61386.1, EN 61386.22        |
| Selbst zurückbildend (bis >= 90%<br>des anfänglichen Durchmessers) | EN 61386.1, EN 61386.22        |
| Entspricht der<br>Niederspannungsrichtlinie                        | RL 2014/35/EU                  |
| Innen geölt                                                        | ■                              |
| Mit 100% recyclebarem<br>Polyethylenfilm verpackt                  | ■                              |

