

25 MM XSPEED HF UV 750N/R100



Dankzij het gebruik van technologisch geavanceerde oplossingen, presenteren wij de Pmflex Anti-UV-reeks, bestand tegen UV-stralen en atmosferische agentia, geschikt voor buiteninstallaties en fotovoltaïsche systemen in direct zonlicht. De anti-UV-producten worden vervaardigd met specifieke materialen en additieven, getest in een klimaatkamer met een UV-lamp, zoals gespecificeerd door de CEI EN 50289 en CEI EN 50618 (voorheen CEI 20-91). De kamer reproduceert, met intens UV licht en herhaalde cycli van regen en droog weer, de klimaatomstandigheden waarmee het product buiten te maken zal krijgen. De producten in de Anti-UV-reeks zijn ook halogeenvrij en voldoen aan EN 50642.

Artikelnummer:	ICTANUV25RT12
Classificatie	34223 / 33433
Kleur buis	Zwart - RAL 9004
Buitendiameter	25 mm
Binnendiameter	18,2 mm
Rol	100 m
Palet	1200 m

Technische informatie

Gebruik

Gebruik buitenshuis	Ja
Gebruik binnenshuis	Ja
Zichtbare installatie	Ja
Zelfnivellerende gietvloer en beton	Ja
Ingebouwd in de wand - gipsplaat	Ja
Ingebouwd in de vloer	Ja
Vals plafond - Beweegbare wand	Ja
Prefab bouw - Houten panelen	Ja

Eigenschappen buis

Anti-UV	EN 50618:2015-12
LS - Low Smoke	IEC 61034-2
HF - Halogen Free	EN 50642, DIN VDE V 0604-2-100
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Brandbestendig: vlamvertragend	EN 61386.1, EN 61386.22
Zelfherstellend (t/m 90% van de oorspronkelijke diameter)	EN 61386.1, EN 61386.22
Volgens de Laagspanningsrichtlijn	LVD 2014/35/EU
Voorgesmeerd	■
Verpakt met 100% recycleerbare polyethyleenfolie	■

Technische fiche buis (34223)

Materiaal	Polypropyleen
Drukweerstand	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium - (3)
Schokbestendigheid	6J (IK08) - Zwaar - (4)
Minimale verwerkings temperatuur	-5°C - (2)

Technische fiche buis (34223)

Maximale verwerkings temperatuur +90°C - (2)

Buigweerstand Buigzaam - Zelfherstellend - (3)

Isolatie-weerstand >100MΩ

Normen EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262, EN 50618:2015-12

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 960°C

Certificeringen



Technische fiche buis (33433)

Materiaal Polypropyleen

Drukweerstand 750N (23°C, +/- 2°C) - Medium - (3)

Schokbestendigheid 2J (IK08) - Medium - (3)

Minimale verwerkings temperatuur -25°C - (4)

Maximale verwerkings temperatuur +105°C - (3)

Buigweerstand Buigzaam - Zelfherstellend - (3)

Isolatie-weerstand >100MΩ

Normen EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262, EN 50618:2015-12

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 960°C

Certificeringen



