

## 63 MM SPEED F 750N / R25



Gaine transversalement élastique, totalement sans micro-trous, avec tire-fil.  
Système spécial de lubrification intérieure pour les diamètres 16, 20 et 25 mm.

Souplesse et glissement élevés.

Emploi en béton et ciment.

Couleur: gris RAL 7037.

Écologique: LSF0H (Low Smoke Flame retardant Zero Halogen).

---

<b>Code article:</b>	ICTA63F
<b>Speed</b>	63 mm
<b>Classification</b>	ICTA 34223 - ICTA 33423
<b>Couleur gaine</b>	Gris - RAL 7037
<b>Diamètre extérieur</b>	63 mm
<b>Diamètre intérieur</b>	51,5 mm
<b>Couronne</b>	25 m
<b>Palette</b>	400 m

Informazioni tecniche

**Emploi**

à l'extérieur	No
à l'intérieur	Oui
Pose en montage apparent	No
Chape autonivelante et béton	Oui
Saignée dans les murs - Placo	Oui
Saignée dans le sol	Oui
Faux plafond - Paroi mobile	Oui
Préfabriqués - Panneaux en bois	Oui

**Fiche technique gaine**

ICTA	34223
Matériel	Polypropylène
Résistance à la compression	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Résistance au choc	6J (IK08) - Lourd
Température minimale de fonctionnement	-5°C
Température maximale de fonctionnement	+90°C
Résistance à la courbure	Pliable - Transversalement élastique
Résistance à l'isolement	>100MΩ
Normes	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Certifications



**Fiche technique gaine 2**

ICTA	33423
------	-------

**Fiche technique gaine 2**

Matériel	Polypropylène
Résistance à la compression	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Résistance au choc	2J (IK08) - Medium
Température minimale de fonctionnement	-25°C
Température maximale de fonctionnement	+90°C
Résistance à la courbure	Pliable - Transversalement élastique
Résistance à l'isolement	>100MΩ
Normes	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Certifications



**Propriétés gaine**

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Résistance au feu: non propagateur de la flamme	EN 61386.1, EN 61386.22
Transversalement élastique (Il récupère >= 90% du diamètre)	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme à la Directive Basse Tension	DBT 2014/35/EU
Emballée avec une pellicule en polyéthylène recyclable à 100%	■

Prodotti correlati



32 mm Speed HF UV  
750N/R25

Code article: ICTANUV3225RT24



32 mm Speed ECO GREEN  
750N / R100

Code article: ICTAECO32RT16



50 mm Speed HF UV  
750N/R25

Code article: ICTANUV5025RT8



32 mm Speed 750N / R50

Code article: ICTA32



50 mm Speed 750N / R50

Code article: ICTA5050



25 mm Speed HF UV  
750N/R100

Code article: ICTANUV25RT12