

## 25 MM SUPERBLU GN 1000N / R100



La gaine Pmflex SuperBlu a une haute flexibilité et résistance à la compression très élevée: 1000 N. La gaine est transversalement élastique et totalement sans micro-trous, adaptée pour un emploi en béton et ciment. Elle est prélubrifiée à l'intérieure pour les diamètres 16, 20 et 25 mm, marquée métriquement et écologique: LSF0H (Low Smoke Flame retardant Zero Halogen). SuperBlu est la seule gaine certifiée IMQ et SEV, résistante à la température de -15°C et au choc de 6 Joule. La couleur de la gaine est vert RAL 6037 (lignes d'usage: câbles téléphoniques).

---

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Code article:</b>      | ICTAAMV25       |
| <b>xSpeed SuperBlu</b>    | 25 mm           |
| <b>Classification</b>     | 34323           |
| <b>Numéro Eldas</b>       | 125252404       |
| <b>Couleur gaine</b>      | Vert - RAL 6037 |
| <b>Diamètre extérieur</b> | 25 mm           |
| <b>Diamètre intérieur</b> | 18,2 mm         |
| <b>Couronne</b>           | 100 m           |
| <b>Palette</b>            | 3600 m          |

## Informations techniques

### Emploi

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| À l'extérieur                   | No  |
| À l'intérieur                   | Oui |
| Pose en montage apparent        | No  |
| Chape autonivelante et béton    | Oui |
| Saignée dans les murs - Placo   | Oui |
| Saignée dans le sol             | Oui |
| Faux plafond - Paroi mobile     | Oui |
| Préfabriqués - Panneaux en bois | Oui |

### Fiche technique gaine

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Matériel                               | Polypropylène                         |
| Résistance à la compression            | 1000N (23°C, +/- 2°C) - Medium        |
| Résistance au choc                     | 6J (IK10) - Lourd                     |
| Température minimale de fonctionnement | -15°C                                 |
| Température maximale de fonctionnement | +90°C                                 |
| Résistance à la courbure               | Pliable - Transversalement élastique  |
| Résistance à l'isolement               | >100MΩ                                |
| Normes                                 | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262 |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)        | 960°C                                 |

### Certifications



### Propriétés gaine

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| LS - Low Smoke    | IEC 61034-2              |
| OH - Zero Halogen | IEC 60754-1; IEC 60754-2 |

---

**Propriétés gaine**

Résistance au feu: non propagateur  
de la flamme

EN 61386.1, EN 61386.22

Transversalement élastique (Il  
récupère >= 90% du diamètre)

EN 61386.1, EN 61386.22

Conforme à la Directive Basse  
Tension

DBT 2014/35/EU

Pré-lubrifiée

■

Emballée avec une pellicule en  
polyéthylène recyclable à 100%

■

Marquée métriquement

■

