

25 MM XSPEED BK 750N / R100



La gaine Pmflex ICTA est transversalement élastique et totalement sans micro-trous, adaptée pour un emploi en béton et ciment. Grâce à son système spécial de lubrification intérieure, disponible pour les diamètres 16, 20 et 25 mm, elle garantit une excellente souplesse et glissement. La gaine est écologique : LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Sa couleur est noir (RAL 9004).

Code article:	ICTAN25
Classification	34223 / 33433
Numéro Eldas	125252029
Couleur gaine	Noir - RAL 9004
Diamètre extérieur	25 mm
Diamètre intérieur	18,1 mm
Couronne	100 m
Palette	3600 m

Informations techniques

Certification environnementale

Déclaration Environnementale de
Produit (EPD)



Emploi

À l'extérieur	No
À l'intérieur	Oui
Pose en montage apparent	No
Chape autonivelante et béton	Oui
Saignée dans les murs - Placo	Oui
Saignée dans le sol	Oui
Faux plafond - Paroi mobile	Oui
Préfabriqués - Panneaux en bois	Oui

Fiche technique gaine (34223)

Matériel	Polypropylène
Résistance à la compression	750N (23°C, +/- 2°C) - Moyen - (3)
Résistance au choc	6J (IK08) - Lourd - (4)
Température minimale de fonctionnement	-5°C - (2)
Température maximale de fonctionnement	+90°C - (2)
Résistance à la courbure	Pliable - Transversalement élastique - (3)
Résistance à l'isolement	>100MΩ
Normes	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certifications	

Fiche technique gaine (33433)

Matériel	Polypropylène
----------	---------------

Fiche technique gaine (33433)

Résistance à la compression	750N (23°C, +/- 2°C) - Moyen - (3)
Résistance au choc	2J (IK08) - Moyen - (3)
Température minimale de fonctionnement	-25°C - (4)
Température maximale de fonctionnement	+105°C - (3)
Résistance à la courbure	>100MΩ
Résistance à l'isolement	>100MΩ
Normes	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certifications	

Propriétés gaine

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Résistance au feu : non propagatrice de la flamme	EN 61386.1, EN 61386.22
Transversalement élastique (récupère >= 90% du diamètre)	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme à la Directive Basse Tension	DBT 2014/35/EU
Prélubrifiée	✓
Emballée avec une pellicule en polyéthylène recyclable à 100%	✓

